

ENDUIT DE REBOUCHAGE EXPRESS PÂTE

ENDUIT MURAL

L'enduit de rebouchage express en pâte SADER® permet de reboucher trois fois plus vite les trous et fissures.



DESTINATIONS

Rebouche rapidement les trous et fissures jusqu'à 1 cm en une seule passe, sans creuser, ni fissurer.

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints (glycéro, laque : ponçage obligatoire).

Destination : intérieur / extérieur.

AVANTAGES

- Sèche 3 fois plus vite qu'un enduit ordinaire
- Rebouche jusqu'à 1 cm en une seule passe
- Sans retrait
- Excellente dureté
- Intérieur et extérieur



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Enduit en pâte.
- Formule allégée.
- Couleur Grise.
- Temsp d'intervalle entre 2 couches : 1 heure.
- Ponçage après séchage complet : 12 à 24 heures.
- Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures.

MISE EN ŒUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux, exempt de graisse. L'enduit n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépoussiérer.

APPLICATION DE L'ENDUIT

1/ APPLICATION

Remplir abondamment la fissure à l'aide d'un couteau de peintre.

Croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure.

2/ LISSAGE

Lisser la surface à l'aide du couteau à enduire.

3/ PONÇAGE

Poncer après séchage complet.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en œuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau

CONSOMMATION

150grs/m²

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	Nom produit	PCB	GENCOD
30613895	Enduit Rebouche Express 200 ml	12	3549212483470
30614191	Enduit Rebouche Express 700 ml	12	3549212483623



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

